

$15 \times 6.45 = 96.75 m^2$

新設遊戲設施合格保證書

- 壹、附設遊戲設備業者：臺北市松山區三民國民小學
貳、工程名稱：遊戲場整修工程
參、設置地點：臺北市松山區民權東路五段1號
肆、內容：

項次	品名	數量	說明
1.	遊戲場整修工程	1式	

※備註：本採購之遊戲場符合CNS12642「公共兒童遊戲場設備」相關規範之要求；本採購之遊戲場鋪面材料符合CNS12643「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」相關規範之要求。

特此證明。

出廠廠商：億勝實業有限公司

負責人：銜清祥

公司(工廠)登記證字號：北市建商字第00176827號

投保產品責任保險公司及保單號碼：0527字第01ML000066號

地 址：台北市延平北路八段2巷56弄70號

電 話：02-2810-0581,2810-1186

經銷商：億勝實業有限公司

負責人：銜清祥

地 址：台北市延平北路八段2巷56弄70號

電 話：02-2810-0581,2810-1186

中 華 民 國 1 0 1 年 3 月 2 日



高分子試驗報告
Test Report




桂田技術顧問有限公司
桂田台南實驗室
地址：台南縣仁德鄉大順路22號
電話：(06)271-7111 傳真：(06)271-7570
測試編號：090213000010

Address: No 22, Dashun Rd.,
Rende Shiang, Tainan
TEL: (06)271-7111

頁次/頁數 Page: 1/1

委託單位: 億勝實業有限公司 Client				
送樣單位: 億勝實業有限公司 設計師: 錡清泉 Sample Deliverer				
樣品名稱: 聚乙烯材料 Sample Desc.				
備註Remark: 規範值係由委託單位提供				
送樣日期Delivery Date: 02(Feb)/13/98(2009) 測試日期Test Date: 02(Feb)/16/98(2009)~02(Feb)/18/98(2009)				
測試項目 Test Item	單位 Unit	試驗值 Test Result	規範值 Spec.	試驗依據 Test Method
密度(23°C)	kg/m ³	950.5	≥930	ASTM D792
※試驗說明: 試片為裁切成形, 試片數目2片, 試驗液體為蒸餾水、溫度23°C, 養護條件23±2°C、50±5%RH、40小時, 實驗室條件23±2°C、50±5%RH。				
降伏點抗拉強度	mpa	24.2	≥12	ASTM D638(Type I, 5mm/min)
斷裂點伸長率	%	810	≥634	ASTM D638(Type I, 5mm/min)
※試驗說明: 試片為裁切成形, 試片型式Type I, 測試速度5mm/min, 試片數目5片, 養護條件23±2°C、50±5%RH、40小時, 實驗室條件23±2°C、50±5%RH。				
抗折彈性係數	mpa	725	≥294	ASTM D790
熱變形溫度	°C	77	≥75	CNS 6683
— 以下空白Blank Below —				
附註: (1)本測試報告所列記錄僅對樣品負責。(報告日期R.D.980218) Note The test results relate only to the items tested. (2)本報告未蓋鋼印無效, 並不得塗改及摘錄複製。 Report shall not be reproduced except in full. (3)本報告通過TAF認可項目為密度、降伏點抗拉強度、斷裂點伸長率試驗。				會驗人員: NA



報告簽署人:
Signatory
JIACBI_AB_AB
BHDP(219_175_0)
系統7-9

服務人員: 陳昱利





金屬材料測試報告

Test Report for Metal Material



Testing Laboratory
0617

桂田技術顧問有限公司
桂田實驗室
地址：台北市內湖區安美街175巷6號
電話：(02)8792-0166 傳真：(02)2794-5441
測試編號：100310000003

Address: No. 6, Lane 175, Anmei
St., Taipei City
TEL: (02)8792-0166

頁次/頁數Page: 1/1

委託單位: 億勝實業有限公司 Client	
送樣單位: 鈞清泉 Sample Deliverer	
樣品名稱: 夾具(鋁合金)	
送樣日期Delivery Date: 03(Mar)/10/99(2010)	測試日期Test Date: 03(Mar)/11/99(2010)
測 試 樣品 夾具(鋁合金)	
項目 值 Specimen No	
降伏強度(0.2%橫距法)[kgf/mm ²] Yield Strength(0.2%off set)	28
抗拉強度[kgf/mm ²] Tensile Strength	31
伸長率[%] Elongation	21
— 以下空白Blank Below —	
附註: (1)本測試報告所列記錄僅對樣品負責。(報告日期R.D.990312) Note The test results relate only to the items tested. (2)本測試係依據CNS 2111 (85)標準施行。 The Test Carried out According to CNS 2111 (85). (3)本報告未蓋鋼印無效,並不得塗改及摘錄複製。 Report shall not be reproduced except in full.	
會驗人員Test Representative of Client: NA	

報告簽署人:
Signatory
JJADBC_AF_AC
BABHC(01_09_1250)
系統7-7



服務人員: 簡銘琛
客服電話: 0987238701

簡銘琛
王文中
陳榮仁



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心
 TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER
 10F, No. 91, Dongxing Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)
 110 信義路一段九十一號九樓 TEL: 02-8768-2901 FAX: 02-8768-2909
 www.tcc.org.tw E-mail: service@tcc.org.tw



遊戲場鋪片材料衝擊吸收性能檢查報告

申請書號碼：9811003


日期：98年11月23日

完成日期：98年11月25日

廠 商	佳平橡膠科技有限公司		聯 絡 人	邱威誠
地 址	屏東市柳州街14號			
電 話	(08)7650-188	傳 真	(08)7659-404	
試 樣 規 格	長 = 52 cm / 寬 = 52 cm / 厚 = 5 cm 平均重量 = 9 Kg		試 樣 名 稱	橡膠地墊
送 測 試 樣 數 (片)	9 片	試 樣 製 造 日 期		
檢 查 標 準	CNS 12643 遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法國家標準			溫/濕度 22.7°C / 58.2 %
安 全 要 素	溫度(°C)	臨界墜落高度 (單位: cm)	平均 g-max	平均 HIC
	-6	150	152	792
	23	180	149	803
	49	180	151	837

測定結果:本中心僅建議本項地墊製品於常溫下,可用於墜落高度180cm以下之兒童遊戲設備。

樣品照片:



地墊製品正面

地墊製品反面

聲明:


1. 本試驗報告僅對測試樣品負責。
2. 本報告所呈現之結果,反映出受測遊戲場鋪面於試驗時間、提報溫度及環境條件下之性能,此性能將隨著溫度、含水量、日照、使用時間、地坪平整、膠合固定程度及其他等因素而異。

財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

報告簽署人:

黃獻平

備註:



出 廠 證 明

茲證明本公司生產之設備如下

遊戲場整修工程1式

組裝於

臺北市松山區三民國民小學

此致

臺北市松山區三民國民小學

廠 商：億勝實業有限公司

負 責 人：錡清祥

地 址：台北市延平北路八段2巷56弄70號

電 話：2810-0581



中 華 民 國 1 0 1 年 3 月 2 日